

FIBREBUILD INTONACO

FBRASACEM

MALTA RASANTE FINE A CALCE E CEMENTO

rasante civile a base di calce idrata e cemento adatto per utilizzo esterno e interno

FIBREBUILD FBRASACEM è un rasante civile a base di calce idrata e cemento adatto per ottenere finiture con superficie bianca perfettamente liscia. L'alta traspirabilità, l'utilizzo di materie prime naturali, l'ottima resistenza agli agenti atmosferici garantiscono l'esecuzione di rasature di alte qualità.

Caratteristiche	Normativa	Valore
Aspetto	-	Polvere
Ambiente	-	Interno - esterno
Granulometria	-	0 ÷ 0,5 mm
Spessore minimo	-	0,5 mm
Spessore massimo per applicazione	-	1,0 mm
Spessore massimo finale	-	2,0 mm
Temperatura di applicazione	-	+5°C ÷ +35°C
Consumo	-	1 kg/m ² x mm
Confezione kg	-	sacco 25 kg
Stoccaggio in luogo asciutto	-	12 mesi

AVVERTENZE

- non applicare su sottofondi in gesso, scagliola, su supporti verniciati, su elementi in legno, metallo o plastica;
- bagnare prima della posa intonaci vecchi o particolarmente assorbenti evitando ristagni superficiali d'acqua;
- impiegare solo su supporti puliti, resistenti, compatti e sufficientemente ruvidi;
- eventuali avvallamenti, buchi, gibbosità del sottostante intonaco debbono essere eliminati 24 ore prima dell'intervento mediante una prima rasatura di regolarizzazione;
- per non pregiudicare la permeabilità al vapore non impiegare rivestimenti o pitture scarsamente traspiranti;
- il prodotto messo in opera deve essere protetto per 48 ore da pioggia, dilavamenti, gelate e da evaporazioni repentine prodotte da sole battente o forte ventilazione; temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C nelle 24 ore successive alla posa possono modificare sensibilmente i tempi di indurimento e pregiudicare le prestazioni meccaniche finali dell'intonaco;
- in presenza di climi caldi e ventilati a 24 ore dalla posa del materiale garantire una maturazione umida bagnando con acqua a spruzzo 2 volte al giorno per 2 - 3 giorni;
- ove previsto l'incollaggio di rivestimenti ceramici o in pietra prima della posa valutare la compatibilità meccanica della rasatura con tali rivestimenti;
- il prodotto è pronto all'uso, non aggiungere leganti o inerti che andrebbero a compromettere i requisiti tecnici del materiale.

CONFEZIONI E CONSUMI

Sacchi: 25 kg

Pallet standard: 60 sacchi (1.500 kg)

Consumo come intonaco: 1 kg/m² x mm

INDICAZIONI DI SICUREZZA

FIBREBUILD INTONACO

FBRASACEM

MALTA RASANTE FINE A CALCE E CEMENTO

Durante la movimentazione e l'applicazione indossare capi e guanti protettivi, occhiali e maschere antipolvere. In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, lavare con acqua ed eventualmente effettuare un controllo medico se l'irritazione persiste. Per informazioni sulla sicurezza e per l'utilizzo e la conservazione del prodotto, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza.

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondenti allo stato attuale delle nostre conoscenze, non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. L'acquirente non è dispensato dall'onere e dalla responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Fibre Net srl non si assume alcuna responsabilità per utilizzo improprio del materiale. Il cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i dati ivi riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni di prodotto. Si invita il cliente a contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

www.fibrenet.it

FIBRE NET S.R.L. a Socio Unico

Sede Legale: Via del Lini, 1 - 33030 Moruzzo (Ud)

Sede Operativa: Via Jacopo Stellini, 3 - 33050 Z.I.U. Pavia di Udine (Ud)

Tel.: +39 0432 600918 - Fax +39 0432 526199 - email: info@fibrenet.info - web: www.fibrenet.it

C.F. e P.IVA 02212620302 - Capitale Sociale Euro 15.000 i.v. - Iscriz. Reg. Imp. Udine n. 02212620302

Azienda certificata
ISO 9001 : 2008

